

Desbaste.



- **Uso polivalente**
- **Vida útil superior**

- **Acero rápido 8% Cobalto**
- **Recubrimiento TiAlN**

Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 5% de cobalto. Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1400 N/mm².
- + Recubrimiento TiAlN: base TiAlN, espesor 2/4 µm, dureza 3000 HV, coeficiente de fricción 0,4, resistencia al calor 900 °C. ➡ Escudo térmico Aumenta la vida útil de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Reduce la fuerza axial. Usos polivalentes.

Referencia artículo M3	EAN (13 cifras) M3	Diámetro de la fresa	Diámetro del mango o CM	Largo total	Longitud de corte
80371510600	3221910883348	6	6	57	13
80371510800	3221910883355	8	10	69	19
80371511000	3221910883362	10	10	72	22
80371511200	3221910883379	12	12	83	26
80371511600	3221910883386	16	16	92	32
80371512000	3221910883393	20	20	104	38