

Aplicación: Agujero ciego < 3xØ en aceros, aceros inoxidable, fundiciones y aleaciones no férricas



- Especial aceros resistentes
- Especial multiaplicación
- Roscado preciso

- Acero rápido 5 % Cobalto
- Recubrimiento TiCN

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Recubrimiento TiCN : Espesor 2/4µm, dureza 3500HV, coeficiente de rozamiento 0,15, resistente al calor (400°C). ➡ Dureza superficial 3500HV. Bajo coeficiente de fricción.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
963PT5100120140	3221912376596	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125	25	2>3	12,00	1	1
963PT5100140190	3221912376619	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	2>3	9,00	1	1
963PT5100180280	3221912376602	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	2>3	5,50	1	1
963PT5100340140	3221912376640	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	140	28	2>3	16,00	1	1
963PT5100380190	3221912376626	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,25	100	25	2>3	9,00	1	1
963PT5100580140	3221912376633	BSPG	5/8"	14	DIN 5156	21,00	125	25	2>3	14,50	1	1
963PT5110000110	3221912376657	BSPG	1"	11	DIN 5156	30,75	160	36	2>3	20,00	1	1