

Aplicación: Agujero ciego < 3xØ en aceros, aceros inoxidable, fundiciones y aleaciones no férricas



- Especial aceros resistentes
- Especial multiaplicación
- Roscado preciso
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Recubrimiento TiCN

## Máquinas



## Aplicaciones



## Características



## Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Recubrimiento TiCN : Espesor 2/4µm, dureza 3500HV, coeficiente de rozamiento 0,15, resistente al calor (400°C). ➡ Dureza superficial 3500HV. Bajo coeficiente de fricción.



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca | Ø    | Paso | Norma    | Ø previo | L   | I  | I4(h) | I5    | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|------------|------|------|----------|----------|-----|----|-------|-------|-----|-----|
| 963PT5100120140 | 3221912376596 | BSPG       | 1/2" | 14   | DIN 5156 | 19,00    | 125 | 25 | 2>3   | 12,00 | 1   | 1   |
| 963PT5100140190 | 3221912376619 | BSPG       | 1/4" | 19   | DIN 5156 | 11,80    | 100 | 22 | 2>3   | 9,00  | 1   | 1   |
| 963PT5100180280 | 3221912376602 | BSPG       | 1/8" | 28   | DIN 5156 | 8,80     | 90  | 18 | 2>3   | 5,50  | 1   | 1   |
| 963PT5100340140 | 3221912376640 | BSPG       | 3/4" | 14   | DIN 5156 | 24,50    | 140 | 28 | 2>3   | 16,00 | 1   | 1   |
| 963PT5100380190 | 3221912376626 | BSPG       | 3/8" | 19   | DIN 5156 | 15,25    | 100 | 25 | 2>3   | 9,00  | 1   | 1   |
| 963PT5100580140 | 3221912376633 | BSPG       | 5/8" | 14   | DIN 5156 | 21,00    | 125 | 25 | 2>3   | 14,50 | 1   | 1   |
| 963PT5110000110 | 3221912376657 | BSPG       | 1"   | 11   | DIN 5156 | 30,75    | 160 | 36 | 2>3   | 20,00 | 1   | 1   |