

Fraise d'ébauche performante. L'acier fritté confère à l'outil une résistance à l'usure accrue. Usage polyvalent. Son revêtement HIGHCUT permet d'accroître les conditions de coupe. Fabriqué en France.



- Usage polyvalent
- Spécial alliages réfractaires
- Durée de vie supérieure
- Made in France

- Acier fritté ASP
- Revêtement HIGHCUT

#### Machines



#### Applications



#### Caractéristiques



#### Propriétés et bénéfices

- + Acier fritté ASP : issus de la métallurgie des poudres, les ASP offrent une haute teneur en alliages extrêmement homogène, excellents supports pour les revêtements PVD. ➡ Très bonne résistance à la chaleur et à l'écaillage, ils prolongent la durée de vie des outils.
- + Revêtement HIGHCUT : épaisseur 2/4µm, dureté 3200HV, coef de frottement 0,2, tenue à chaud 400°C. ➡ Ténacité élevée. Faible coefficient de frottement. Haute résistance à l'usure. Uniquement pour les aciers.



| Code        | EAN           | Ø  | d2 | L   | I  | Z | QTY | PCB |
|-------------|---------------|----|----|-----|----|---|-----|-----|
| 80363710600 | 3221910634087 | 6  | 6  | 57  | 13 | 4 | 1   | 1   |
| 80363710700 | 3221910634094 | 7  | 10 | 66  | 16 | 4 | 1   | 1   |
| 80363710800 | 3221910634100 | 8  | 10 | 69  | 19 | 4 | 1   | 1   |
| 80363711000 | 3221910634124 | 10 | 10 | 72  | 22 | 4 | 1   | 1   |
| 80363711200 | 3221910634148 | 12 | 12 | 83  | 26 | 4 | 1   | 1   |
| 80363711400 | 3221910634155 | 14 | 12 | 83  | 26 | 4 | 1   | 1   |
| 80363711600 | 3221910634162 | 16 | 16 | 92  | 32 | 4 | 1   | 1   |
| 80363711800 | 3221910634179 | 18 | 16 | 92  | 32 | 4 | 1   | 1   |
| 80363712000 | 3221910634186 | 20 | 20 | 104 | 38 | 4 | 1   | 1   |